

BARNIZ FASTDRY - 2:1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Barniz 2K de secado extremadamente rápido, ideal para pintar piezas y reparaciones más pequeñas. La velocidad de secado y el acabado son los beneficios clave de este producto. Diseñado para su aplicación tanto en cabina como al aire libre. Libre de polvo en 5 minutos a 20°C y está listo para pulir después de sólo 3 horas a 20°C.	
PREPARACIÓN:	2:1:10-20% Barniz FastDry; HS Catalizador; Diluyente Dermautology	
PISTOLA:	Boquilla: 1.2-1.4 mm Presión: 2 -4 bar	
APLICACIÓN:	Aplicar una capa fluida, permitiendo un tiempo de secado de 3-5 minutos a 20°C. A continuación, aplicar una segunda mano completa, permitiendo un tiempo de secado de 5 a 7 minutos a 20°C antes de hornear. Este tiempo puede verse muy influenciado por las condiciones climatológicas en el momento de la aplicación.	
SECADO:	20°C	2-3horas
	60°C	8min
EVAPORADO	2-3 horas a 20°C	
PULIDO:	Listo para pulir pasada 1 hora desde el enfriado a temperatura ambiente	
GROSOR:	Por capa: 20-25 µm 40-50 µm (recomendado aplicar 2 capas)	
LIMPIEZA:	Disolvente Dermautology	
CONSERVAR	El producto se conserva 2 años, siempre que se almacene, sin abrir, a 20°C. Evitar la fluctuación de temperaturas extremas.	
VOC	582 g/l mezcla RTS	

